ELASTOSIL® R 701/40

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, HTV Piezas moldeadas, Técnicas, Piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos Piezas moldeadas, Automotriz, Piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos Sellos moldeados, Piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y cauchos Membranas, Automotriz y transporte Rollos de fotocopiadora, Industria de impresión Membranas, Procesamiento de plásticos y cauchos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a la Grasa Baja compresión Resistente al aceite	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Automotriz bajo el capó Compounding Juntas Sellos	- - - - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Calandrado Moldeo por compresión Moldeo por Prensa	- - -	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Opaco	-	-
Densidad	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	41	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	7.10 MPa	1029.77 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	510 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	6.0 %	-	DIN ISO 815-B
Resiliencia al rebote	67 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.