ELASTOSIL® R plus 4001/50

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, HTV Piezas moldeadas, contacto con alimentos, piezas moldeadas de procesamiento de plásticos y caucho, técnico, procesamiento de plásticos y caucho Piezas moldeadas; contacto con agua potable y aguas residuales, procesamiento de plásticos y caucho

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Uso general	- - 	- -
Usos	Juntas Membranas Aplicaciones de Agua Potable Sellos Piezas transparentes	- - - - - 	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Moldeo por Prensa	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color	Transparente	-	-
Densidad	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
Dureza Shore	50	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	11.5 MPa	1667.94 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	750 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	20 %	-	DIN ISO 815-B
Resistencia al desgarro	35.0 kN/m	-	ASTM D624B
Resiliencia al rebote	57 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.