# ELASTOSIL® R plus 4305/90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Wacker Chemie AG | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Caucho de silicona, HTV Extruidos, contacto con alimentos, procesamiento de plásticos y caucho Extruidos, técnico, procesamiento de plásticos y caucho

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena Resistencia a la Rasgadura | - | - |
| **Usos** | Aplicaciones Médicas/ Sanitarias<br>Perfiles<br>Válvulas/Piezas de válvula | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Extrusión de Perfil | -<br>- | -<br>- |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Color** | Transparente | - | - |
| **Densidad** | 1.20 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **Dureza Shore** | 90 | - | DIN 53505 |
| **Resistencia a la tracción** | 6.40 MPa | 928.24 psi | DIN 53504 |
| **Elongación a la tracción en rotura** | 150 % | - | DIN 53504 |
| **Deformación permanente por compresión** | 10 % | - | DIN ISO 815-B |
| **Resistencia al desgarro** | 17.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **Resiliencia al rebote** | 65 % | - | DIN 53512 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.