ELASTOSIL® R plus 4846/30

Fabricante	Wacker Chemie AG	**Categoría**	Silicone
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Caucho de silicona, HTV Conectores, piezas moldeadas de automoción y transporte, automoción, procesamiento de plásticos y caucho Piezas moldeadas, técnico, procesamiento de plásticos y caucho Juntas moldeadas, procesamiento de plásticos y caucho

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Autolubricante	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices Automotriz bajo el capó Juntas Sellos	- - - -	- - - -
Método de procesamiento	Moldeo por compresión Moldeo por Prensa	- -	- -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.11 g/cm³	-	DIN 53479
Dureza Shore	30	-	DIN 53505
Resistencia a la tracción	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
Elongación a la tracción en rotura	1000 %	-	DIN 53504
Deformación permanente por compresión	40 %	-	DIN ISO 815-B
Resistencia al desgarro	32.0 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.