Wah Hong DAP WH-9100- BLK L

Fabricante	Wah Hong Industrial Corp.	**Categoría**	DAP
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El material BMC seco es plástico termoestable Wah Hong, que se separa en dos tipos: UP y DAP. Los compuestos de moldeo UP y DAP tienen excelentes propiedades de moldeabilidad, estabilidad dimensional, características eléctricas, resistencia mecánica y resistencia al calor. Especialmente, los pellets de compuestos de moldeo en seco se pueden aplicar ampliamente en productos de inyección como electrónica, piezas de automóviles y electrodomésticos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Buenas propiedades eléctricas Buena Moldeabilidad Alta resistencia al calor Alta contracción Alta resistencia Resistente al seguimiento	- - - - - - -	- - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Embalaje	- -	- -
Apariencia	Negro	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección Termoformado	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.91 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	0.25 to 0.28 %	-	ASTM D955
Absorción de agua	%	-	ASTM D570

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	12700 to 13700 MPa	1841982.6 - 1987020.6 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	108 to 118 MPa	15664.1 - 17114.48 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	54 J/m	1.01 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	270 °C	518.0 °F	ASTM D648

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	3.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+13 a 1.0E+14 ohms·cm 1.0E+14 a 1.0E+15 ohms·cm	- - -	ASTM D257 - -
Rigidez dieléctrica	29 to 32 kV/mm	-	ASTM D149
Resistencia al arco	190 sec	-	ASTM D495
Índice de seguimiento comparativo (CTI)	V	-	UL 746
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.