WanBlend® WHT-1185M

Fabricante	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

WHT-1185M TPU son TPU a base de poliéster, suministrados en forma de pellets de color natural, blanco o negro con alta resistencia al desgarro, resistencia a la abrasión excepcional y flexibilidad a baja temperatura. Su producto tiene una superficie mate sedosa. Aplicaciones: Extrusión - alambre y cable Extrusión - manguera y tubo, cinta y película y hoja.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena Resistencia Flexibilidad a baja temperatura	- - -	- - -
Usos	Cinturones/Reparación de cinturones Película Manguera	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Hoja Tubería Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	- -
Apariencia	Negro Color natural Blanco	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	84 to 90	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	6.10 MPa 10.1 MPa	- 884.73 psi 1464.88 psi	ASTM D412 - -
Resistencia a la tracción	19.5 MPa	2828.24 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	590 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	77.9 kN/m	-	ASTM D624

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	90.0 to 110 °C	194.0 - 230.0 °F	-
Tiempo de secado	4.0 hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	165 °C	329.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	175 °C	347.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura del dado	170 °C	338.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.