Wanthane® WHT-1690AB

Fabricante	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

WHT-1690AB es TPU a base de poliéster para aplicaciones de moldeo por extrusión, incluyendo moldeo por soplado y extrusión de dado en T, suministrado en forma de película transparente, translúcida, incolora o ligeramente amarillenta con excelente resistencia y resistencia al desgarro. Aplicaciones: Paquete, Partes de Decoración Exterior, Recubrimiento de Tela.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia Buena Resistencia a la Rasgadura	- -	- -
Usos	Embalaje Aplicación de recubrimiento Tela Partes decorativas	- - - -	- - - -
Apariencia	Translúcido Transparente - Ligeramente		

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	amarillo Incoloro	- - -	- - -
Formas	Películas	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	10.0 MPa 18.0 MPa	- 1450.38 psi 2610.68 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	490 %	-	ASTM D412
Resistencia al desgarro	120 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-20.0 °C	-4.0 °F	ASTM D3417

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	89.0 %	-	ASTM D1003

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C	-	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	185 °C	365.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	190 °C	374.0 °F	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	195 °C	383.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.