EcoLon® MRGF1878-BK1

Fabricante	Wellman Engineering Resins	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	30% Vidrio-Mineral	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EcoLon® MRGF1878-BK1 es un material de Poliamida 6 (Nylon 6) relleno con 30% de vidrio/mineral. Está disponible en Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica de EcoLon® MRGF1878-BK1: Automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Vidrio/Mineral, 30% relleno por peso	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.39 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo			

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		-	ISO 294-4
	0.70 to 1.2 %	-	-
	0.30 to 0.60 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	108 MPa	15664.1 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	2.8 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	7250 MPa	1051525.5 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	214 MPa	31038.13 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod sin entalla	5.6 kJ/m²	2.66 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	188 °C	370.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de fusión	220 °C	428.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.