Wellamid® GS25-66 22L-NBK1

Fabricante	Wellman Engineering Resins	**Categoría**	Nylon 66
Carga/Filler	25% Microesferas de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Wellamid® GS25-66 22L-NBK1 es un material de poliamida 66 (Nylon 66) cargado con 25% de microesferas de vidrio. Está disponible en Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Atributo principal de Wellamid® GS25-66 22L-NBK1: Retardante de llama.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Perla de vidrio, 25% relleno por peso	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.32 g/cm³	-	ISO 1183

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo		-	ISO 294-4
	1.5 to 1.9 %	-	-
	1.4 to 1.8 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	3.0 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	3900 MPa	565648.2 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	114 MPa	16534.33 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod sin entalla	3.3 kJ/m²	1.57 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	84.0 °C	183.2 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de fusión	260 °C	500.0 °F	ISO 3146

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.