Wellamid® GF43-66/6 XE-BK167A

Fabricante	Wellman Engineering Resins	**Categoría**	Nylon 66/6
Carga/Filler	43% Fibra de vidrio	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Wellamid® GF43-66/6 XE-BK167A es un copolímero de poliamida 66/6 (Nylon 66/6) relleno con un 43% de fibra de vidrio. Está disponible en Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica de Wellamid® GF43-66/6 XE-BK167A: Automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de vidrio, 43% de relleno por peso	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.50 g/cm³	-	ISO 1183

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contracción de moldeo	0.70 to 1.1 % 0.10 to 0.50 %	- - -	ISO 294-4 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	195 MPa	28282.41 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	3.0 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	12200 MPa	1769463.6 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	285 MPa	41335.83 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	225 °C	437.0 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de fusión (DSC)	260 °C	500.0 °F	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.