EMAC+® SP1305

Fabricante	Westlake Plastics Company	**Categoría**	EMA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Las resinas EMAC se adhieren y son compatibles con una amplia gama de materiales, incluidos papel, poliolefinas, poliolefinas orientadas, poliésteres, ionómeros, PVdC, PVC no plastificado y otros polímeros polares. Para uso como capa de termosellado, capa adhesiva o modificador para mejorar la relación costo/rendimiento. Son suaves, flexibles y resistentes a temperaturas ambiente y de congelación, y presentan una excelente ESCR. Estos polímeros exhiben alta capacidad de carga de sólidos y compatibilidad con una amplia gama de polímeros. Esto facilita su uso como base para concentrados de uso general para su adición a una amplia variedad de polímeros. Las resinas EMAC se procesan como LDPE. Los copolímeros especiales EMAC+ se producen bajo tecnología patentada: US Patent 5804675.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena adhesión	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Buena Sellabilidad Térmica	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Alta resistencia a la fisuración por		-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	tensión (ESCR) Suave	- -	
Usos	Película Capa de unión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.942 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de acrilato de metilo	20.0 wt%	-	-
Dureza Durometro	37	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	820 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746
Temperatura de reblandecimiento Vicat	50.0 °C	122.0 °F	ASTM D1525

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión pico	96.0 °C	204.8 °F	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.