Witcom POM-C 2005/130

Fabricante	Witcom Engineering Plastics B.V.	**Categoría**	Acetal (POM) Copolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Witcom POM-C 2005/130 es un producto de copolímero de Acetal (POM). Está disponible en Europa. Las características incluyen: Clasificación de llama Copolímero Lubricado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Lubricante	-	-
Características	Copolímero Lubricado	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.37 g/cm³	-	ISO 1183
Contracción de moldeo	2.0 to 3.0 %	-	ISO 2577

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua		-	ISO 62
	1.0 %	-	-
	0.20 %	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	MPa	-	ISO 527-2
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	58.0 MPa	8412.2 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	4.9 kJ/m²	2.33 ft·lb/in²	ISO 180/1A
Resistencia al impacto Izod sin entalla	30 kJ/m²	14.27 ft·lb/in²	ISO 180/1U

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	105 °C	221.0 °F	ISO 75-2/A
CLTE	1.1E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
RTI Impacto	90.0 °C	194.0 °F	UL 746

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	ASTM D257
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
Índice de seguimiento comparativo	600 V	-	IEC 60112
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	ISO 1210

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.