Xuchuan 6180/B-8280 (Sole)

Fabricante	Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Xuchuan 6180/B-8280 (Sole) es un producto de poliuretano. Está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Bienes de consumo. Las características incluyen: Alta resistencia, resistente al desgaste.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Alta resistencia	- -	- -
Usos	Calzado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 to 1.10 g/cm³	- -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
Viscosidad	 1.00 to 1.40 Pa·s 0.800 to 1.20 Pa·s	- - -	- - -
Dureza Durometro	65 to 75	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexión Ross (-10°C)	Sin grieta	-	-
Abrasión Williams	60.0 to 100 cc/php	-	-
Resistencia a la tracción	9.00 to 12.0 MPa	1305.34 - 1740.46 psi	-
Elongación a la tracción	350 to 480 %	-	-
Resistencia al desgarro	29.0 to 40.0 kN/m	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de crema	6.0 to 8.0 sec	-	-
Tiempo de fin de ascenso	40.0 to 50.0 sec	-	-
Resistencia de adhesión	39.2 to 58.8 kN/m	-	-
Densidad de espuma de ascenso libre	470 to 500 kg/m³	-	-
Temperatura de precalentamiento	 50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 °F	- - -

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		122.0 - 140.0 °F	
Tiempo de precalentamiento	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
Temperatura de procesamiento	40 to 45 °C 40 to 45 °C	- 104.0 - 113.0 °F 104.0 - 113.0 °F	- - -
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 84 a 86	- - -	- - -
Tiempo de desmoldeo	3.0 to 5.0 min	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.