# Xuchuan XCY-5975B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd | **Categoría** | PUR, Unspecified |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Xuchuan XCY-5975B es un producto de poliuretano. Está disponible en Asia-Pacífico. Las aplicaciones de Xuchuan XCY-5975B incluyen automóviles y muebles. Característica principal: resistente al desgaste.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Duradero<br>Buena resistencia a la abrasión<br>Dureza Media | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Usos** | Aplicaciones automotrices<br>Muebles<br>Cuero sintético | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | | | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Contenido de sólidos** | 29 to 31 % | - | |
| **Viscosidad** | 80.0 to 120 Pa·s | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Disolventes** | DMF, MEK | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 7.35 MPa | 1066.03 psi | - |
| **Resistencia a la tracción** | 44.1 MPa | 6396.18 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | 300 % | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.