Xuchuan 2200/B-6027

Fabricante	Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Xuchuan 2200/B-6027 es un producto de Elastómero Termoplástico de Poliuretano (Poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia Pacífico. Aplicación típica: Bienes de consumo. Las características incluyen: Buena estética Buena estabilidad dimensional Baja dureza

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Buena Acabado Superficial Baja densidad Baja dureza	- - - -	- - - -
Usos	Calzado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.300 to 0.400 g/cm³ 1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- - - -	- - - -
Viscosidad	1.00 to 1.60 Pa·s 0.800 to 1.20 Pa·s	- - -	- - -
Dureza Durometro	20 to 35	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de crema	7.0 to 11.0 sec	-	-
Tiempo de fin de ascenso	45.0 to 55.0 sec	-	-
Densidad de espuma de ascenso libre	140 to 210 kg/m³	-	-
Temperatura de precalentamiento	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 °F 122.0 - 140.0 °F	- - -
Tiempo de precalentamiento	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
Temperatura de procesamiento	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 °F 100.4 - 107.6 °F	- - -
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por		

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	peso: 100 Relación de mezcla por peso: 48 a 50	- - -	- - -
Tiempo de desmoldeo	5.0 to 7.0 min	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	1.40 to 3.20 MPa	203.05 - 464.12 psi	-
Elongación a la tracción	300 to 400 %	-	-
Resistencia al desgarro	9.00 to 15.0 kN/m	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.