# Xuchuan A-9088A/B-6088

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd | **Categoría** | TPU-Polyester |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Xuchuan A-9088A/B-6088 es un elastómero termoplástico de poliuretano (poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Bienes de consumo. Característica principal: alta dureza.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alta dureza<br>Baja densidad | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Calzado | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 0.380 to 0.480 g/cm³ | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | 1.010 to 1.020 g/cm³<br>1.080 to 1.200 g/cm³ | -<br>- | |
| **Viscosidad** | 1.00 to 1.40 Pa·s<br>0.600 to 0.800 Pa·s | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Dureza Durometro** | 83 to 93 | - | - |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Abrasión Williams** | 300 to 400 cc/php | - | - |
| **Resistencia a la tracción** | 10.0 to 15.0 MPa | 1450.38 - 2175.57 psi | - |
| **Elongación a la tracción** | 150 to 260 % | - | - |
| **Resistencia al desgarro** | 35.0 to 40.0 kN/m | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Tiempo de crema** | 6.0 to 8.0 sec | - | - |
| **Tiempo de fin de ascenso** | 50.0 to 60.0 sec | - | - |
| **Densidad de espuma de ascenso libre** | 170 to 200 kg/m³ | - | - |
| **Temperatura de precalentamiento** | 50 to 60 °C<br>50 to 60 °C | -<br>122.0 - 140.0 °F<br>122.0 - 140.0 °F | -<br>-<br>- |
| **Tiempo de precalentamiento** | | | |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | 6.0 to 8.0 hr<br>6.0 to 8.0 hr | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Temperatura de procesamiento** | 40 to 45 °C<br>38 to 42 °C | -<br>104.0 - 113.0 °F<br>100.4 - 107.6 °F | -<br>-<br>- |
| **Componentes termoendurecibles** | Relación de mezcla por peso: 100<br>Relación de mezcla por peso: 110 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Tiempo de desmoldeo** | 5.0 to 7.0 min | - | - |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura del molde** | 45.0 to 55.0 °C | 113.0 - 131.0 °F | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.