Xuchuan A-9190/B-8290

Fabricante	Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Xuchuan A-9190/B-8290 es un elastómero termoplástico de poliuretano (poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Bienes de consumo. Característica principal: alta dureza.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta dureza Densidad Media	- -	- -
Usos	Calzado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.500 to 0.680 g/cm³	- -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
Viscosidad	 1.00 to 1.40 Pa·s 0.800 to 1.20 Pa·s	- - -	- - -
Dureza Durometro	73 to 90	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Abrasión Williams	100 to 200 cc/php	-	-
Resistencia a la tracción	8.00 to 11.0 MPa	1160.3 - 1595.42 psi	-
Elongación a la tracción	30 to 410 %	-	-
Resistencia al desgarro	35.0 to 42.0 kN/m	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de crema	7.0 to 9.0 sec	-	-
Tiempo de fin de ascenso	45.0 to 55.0 sec	-	-
Densidad de espuma de ascenso libre	260 to 280 kg/m³	-	-
Temperatura de precalentamiento	 50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 °F 122.0 - 140.0 °F	- - -

Tiempo de precalentamiento

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	8.0 to 10.0 hr 8.0 to 12.0 hr	- - -	- - -
Temperatura de procesamiento	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 °F 100.4 - 107.6 °F	- - -
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 130	- - -	- - -
Tiempo de desmoldeo	4.0 to 6.0 min	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.