Xuchuan A-9260G/B-6088

Fabricante	Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Xuchuan A-9260G/B-6088 es un elastómero termoplástico de poliuretano (poliéster) (TPU-Poliéster). Está disponible en Asia-Pacífico. Aplicación típica: Bienes de consumo. Característica principal: alta dureza.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta dureza Baja densidad	- -	- -
Usos	Calzado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.350 to 0.450 g/cm³	- -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1.010 to 1.020 g/cm³ 1.080 to 1.200 g/cm³	- -	
Viscosidad	1.00 to 1.40 Pa·s 0.600 to 0.800 Pa·s	- - -	- - -
Dureza Durometro	50 to 70	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Abrasión DIN	220 to 300 mm³	-	-
Resistencia a la tracción	4.50 to 7.00 MPa	652.67 - 1015.27 psi	-
Elongación a la tracción	260 to 350 %	-	-
Resistencia al desgarro	18.0 to 30.0 kN/m	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de crema	6.0 to 8.0 sec	-	-
Tiempo de fin de ascenso	50.0 to 60.0 sec	-	-
Densidad de espuma de ascenso libre	170 to 200 kg/m³	-	-
Temperatura de precalentamiento	50 to 60 °C 50 to 60 °C	- 122.0 - 140.0 °F 122.0 - 140.0 °F	- - -
Tiempo de precalentamiento			

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	6.0 to 8.0 hr 6.0 to 8.0 hr	- - -	- - -
Temperatura de procesamiento	40 to 45 °C 38 to 42 °C	- 104.0 - 113.0 °F 100.4 - 107.6 °F	- - -
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 86 a 88	- - -	- - -
Tiempo de desmoldeo	5.0 to 7.0 min	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	45.0 to 55.0 °C	113.0 - 131.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.