Zhongfa PA6 BZR8

Fabricante	Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Zhongfa PA6 BZR8 es un material de poliamida 6 (nylon 6). Este producto está disponible en la región de Asia-Pacífico y se procesa mediante moldeo por inyección. Las principales características de Zhongfa PA6 BZR8 son: resistencia al impacto. Las áreas de aplicación típicas incluyen: aplicaciones eléctricas/electrónicas, electrodomésticos, herramientas, muebles, industria automotriz.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistencia al impacto, alta Resistencia al impacto a baja temperatura	- -	- -
Usos	Aplicaciones eléctricas/electrónicas Aparatos eléctricos Herramientas de Potencia/Otras	- - -	- - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Muebles Aplicación en el Campo Automotriz	- -	
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.5 %	-	ASTM D955

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	150 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	85.0 MPa	12328.23 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	97.0 °C	206.6 °F	ASTM D648

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C	-	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Presión de inyección	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.