Nipol® 1000x132

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ELASTÓMEROS NITRILO NIPOL® (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia al aceite o a los disolventes para el correcto funcionamiento de las piezas de goma. Los elastómeros nitrilo Nipol están disponibles en una amplia gama de contenido de acrilonitrilo para garantizar un rendimiento óptimo en una variedad de condiciones. A medida que se aumenta el contenido de acrilonitrilo, mejoran la resistencia a combustibles, aceites y disolventes; la flexibilidad y resiliencia a bajas temperaturas mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden ser mezclados para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol son la mejor opción para todas las aplicaciones de aceite, calor y productos químicos, excepto las más exigentes, y están disponibles en formas de polvo, gránulos, líquido y fardo. Los elastómeros nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/Aplicaciones Especiales Nivel de ACN ultra-alto para máxima resistencia al aceite y combustibles y baja permeabilidad al gas.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente al combustible	-	-
	Baja permeabilidad al gas	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Resistente a solventes	-	-
Usos	Aditivo	-	-
	Modificación de Plásticos	-	-
Formas	Fardo	-	-
	Migajas	-	-
	Líquido	-	-
	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.02 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	45 to 65 MU	-	-
Contenido de ACN	51 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.