Nipol® 1053

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los elastómeros de nitrilo NIPOL® (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia al aceite o a los disolventes para el correcto funcionamiento de piezas de caucho. Los elastómeros de nitrilo Nipol están disponibles en una amplia gama de contenido de acrilonitrilo para garantizar un rendimiento óptimo en diversas condiciones. A medida que aumenta el contenido de acrilonitrilo, mejoran la resistencia a combustibles, aceites y disolventes; la flexibilidad a baja temperatura y la resiliencia mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden mezclarse para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol ofrecen la mejor relación calidad-precio para todas las aplicaciones salvo las más exigentes en aceite, calor y productos químicos, y están disponibles en formas de polvo, granulado, líquido y bala. Los elastómeros de nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/aplicaciones especiales: se utiliza cuando se requiere baja temperatura y buen flujo en molde. Procesamiento más fácil que Nipol N41.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena fluidez	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Resistente a solventes	-	-
Usos	Aditivo	-	-
	Modificación de Plásticos	-	-
Formas	Fardo	-	-
	Migajas	-	-
	Líquido	-	-
	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.968 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	45 to 60 MU	-	-
Contenido de ACN	29 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.