Nipol® 1312LV

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ELASTÓMEROS DE NITRILO NIPOL® (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia a aceites o disolventes para el correcto funcionamiento de las piezas de goma. Los elastómeros de nitrilo Nipol están disponibles en un amplio rango de contenido de acrilonitrilo para asegurar un rendimiento óptimo en una variedad de condiciones. A medida que se incrementa el contenido de acrilonitrilo, la resistencia a combustibles, aceites y disolventes mejora; la flexibilidad y resiliencia a baja temperatura mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden ser mezclados para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol son la mejor opción para todas las aplicaciones de aceite, calor y productos químicos, excepto las más exigentes, y están disponibles en formas de polvo, gránulos, líquido y fardos. Los elastómeros de nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/Aplicaciones Especiales Igual que 1312 con menor viscosidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente al aceite Resistente a solventes	- -	- -
Usos	Aditivo Modificación de Plásticos	- -	- -
Formas	Fardo Migajas Líquido Polvo	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.958 g/cm³	-	-
Contenido de ACN	26 %	-	-
Viscosidad	9.00 to 16.0 Pa·s	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.