Nipol® 1472X

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ELASTÓMEROS NITRILO NIPOL® (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia al aceite o a disolventes para el correcto funcionamiento de las piezas de goma. Los elastómeros nitrilo Nipol están disponibles en una amplia gama de contenido de acrilonitrilo para asegurar un rendimiento óptimo en diversas condiciones. A medida que se incrementa el contenido de acrilonitrilo, mejoran la resistencia a combustibles, aceites y disolventes; la flexibilidad y resiliencia a bajas temperaturas mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden ser mezclados para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol ofrecen la mejor relación calidad-precio para todas las aplicaciones de aceite, calor y productos químicos, excepto las más exigentes, y están disponibles en formas de polvo, gránulos, líquido y fardos. Los elastómeros nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/Aplicaciones especiales: Goma nitrilo carboxilada triturada, utilizada en la modificación de epoxi, para adhesivos y compuestos. Contiene agente de partición de talco. Versión triturada de Nipol 1072CGX.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Talco	-	-
Características	Resistente al aceite Resistente a solventes	- -	- -
Usos	Aditivo Adhesivos Modificación de Plásticos	- - -	- - -
Formas	Fardo Migajas Líquido Polvo	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad Mooney	22 to 35 MU	-	-
Contenido de ACN	27 %	-	-
Viscosidad	100 to 1500 mPa·s	100.0 - 1500.0 cP	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño medio de partícula	9.50 mm	0.374 in	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	-31.0 to -18.0 °C	-23.8 - -0.4 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.