Nipol® DN3635

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ELASTÓMEROS DE NITRILO NIPOL® (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia al aceite o a disolventes para el correcto funcionamiento de las piezas de goma. Los elastómeros de nitrilo Nipol están disponibles en una amplia gama de contenido de acrilonitrilo para garantizar un rendimiento óptimo en una variedad de condiciones. A medida que se aumenta el contenido de acrilonitrilo, mejoran la resistencia a combustibles, aceites y disolventes; la flexibilidad y resiliencia a bajas temperaturas mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden ser mezclados para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol ofrecen la mejor relación calidad-precio para todas las aplicaciones de aceite, calor y productos químicos, excepto las más exigentes, y están disponibles en formas de polvo, gránulos, líquido y fardo. Los elastómeros de nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/Aplicaciones Especiales Bajo ensuciamiento del molde, curado rápido y fácil procesamiento. Buen equilibrio entre flexibilidad a bajas temperaturas y resistencia a disolventes.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Curado Rápido	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Resistente a solventes	-	-
Usos	Aditivo	-	-
	Modificación de Plásticos	-	-
Formas	Fardo	-	-
	Migajas	-	-
	Líquido	-	-
	Polvo	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.978 g/cm³	-	-
Viscosidad Mooney	30 to 40 MU	-	-
Contenido de ACN	36 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.