# Nipol® DN3650

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Zeon Chemicals L.P. | **Categoría** | NBR |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) se recomiendan cuando se necesita resistencia al aceite o al disolvente para el correcto funcionamiento de las piezas de goma. Los elastómeros de nitrilo Nipol están disponibles en una amplia gama de contenido de acrilonitrilo para asegurar un rendimiento óptimo en diversas condiciones. A medida que se incrementa el contenido de acrilonitrilo, la resistencia a combustibles, aceites y disolventes mejora; la flexibilidad a baja temperatura y la resiliencia mejoran a medida que aumenta el contenido de butadieno. Para obtener un amplio espectro de durezas y otras propiedades esenciales, los elastómeros Nipol pueden ser mezclados para lograr un rendimiento óptimo. Los elastómeros Nipol son la mejor opción para todas, excepto las aplicaciones más exigentes de aceite, calor y productos químicos, y están disponibles en formas de polvo, migajas, líquido y fardos. Los elastómeros de nitrilo Nipol son especialmente adecuados para la modificación de termoplásticos y termoestables; también se utilizan como aditivos en recubrimientos y adhesivos. Propiedades/Aplicaciones especiales: Bajo ensuciamiento del molde, curado rápido y fácil procesamiento. Buen equilibrio entre flexibilidad a baja temperatura y resistencia a disolventes.

## Especificaciones Técnicas

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Curado Rápido | - | - |
| | Buena Procesabilidad | - | - |
| | Resistente al aceite | - | - |
| | Resistente a solventes | - | - |
| **Usos** | Aditivo | - | - |
| | Modificación de Plásticos | - | - |
| **Formas** | Fardo | - | - |
| | Migajas | - | - |
| | Líquido | - | - |
| | Polvo | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.978 g/cm³ | - | - |
| **Viscosidad Mooney** | 45 to 55 MU | - | - |
| **Contenido de ACN** | 36 % | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.