# Zetpol® 2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Zeon Chemicals L.P. | **Categoría** | NBR |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

El NBR hidrogenado (HNBR) presenta alta resistencia así como resistencia al calor, gasolina ácida y ozono. La clase de resistencia a bajas temperaturas proporciona propiedades físicas sobresalientes en un amplio rango de temperaturas, de -40 a 150°C. En términos de aplicaciones relacionadas con combustibles, en comparación con el caucho que contiene flúor, Zetpol exhibe un rendimiento de costo superior, mientras que al mismo tiempo cumple con los requisitos específicos de esas aplicaciones. También ofrece una resistencia superior a varios aditivos de aceite lubricante. El uso de Zetpol permite la fabricación de piezas de caucho, incluyendo sellos, mangueras y juntas, con excelente funcionalidad a altas temperaturas, ya que facilita el diseño de compuestos de alto módulo y mantiene una resistencia significativa a altas temperaturas. Zetpol también es la opción ideal para aplicaciones de perforación de petróleo, debido a su capacidad de resistencia al vapor y al ácido, así como al petróleo crudo y al gas natural. Además, Zetpol funciona bien si se aplica a equipos industriales, ya que se adhiere fácilmente a varios tipos de metal y exhibe una excelente resistencia a la abrasión y a productos químicos. Además, para varias correas, como correas sincrónicas y correas en V, las características dinámicas de primer nivel de Zetpol, su alta resistencia, resistencia al ozono y resistencia al calor contribuyen significativamente a mejorar la durabilidad. Características y aplicaciones Para juntas tóricas, juntas, sellos o componentes de campo petrolero. Requiriendo el mejor equilibrio entre calor y compresión. Adecuado para curado con peróxido.

## Especificaciones Técnicas

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Resistente a ácidos | - | - |
| | Resistencia a la gasolina | - | - |
| | Buena resistencia a la abrasión | - | - |
| | Buena resistencia química | - | - |
| | Alta resistencia al calor | - | - |
| | Alta resistencia | - | - |
| | Resistente al aceite | - | - |
| | Resistente al ozono | - | - |
| | Resistente al vapor | - | |
| **Usos** | Juntas | - | - |
| | Aplicaciones de aceite/gas | - | - |
| | Sellos | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.948 g/cm³ | - | - |
| **Viscosidad Mooney** | 85 MU | - | - |
| **Acrilonitrilo combinado** | 36 % | - | - |

## Otros

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Valor de yodo** | 11.0 mg/100 mg | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.