Zetpol® 3610

Fabricante	Zeon Chemicals L.P.	**Categoría**	NBR
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los ELASTÓMEROS DE NITRILO HIDROGENADO ZETPOL® (HNBR) proporcionan un servicio superior en aplicaciones en entornos difíciles. Zetpol muestra no solo una resistencia mucho mayor que los elastómeros NBR al calor, gasolina ácida y ozono, sino que también proporciona una excelente retención de propiedades a temperaturas que oscilan entre -40°C y +160°C. Cuando se compone adecuadamente, Zetpol es adecuado para aplicaciones donde se requiere alta resistencia a alta temperatura. Zetpol muestra una temperatura de fragilidad más baja que el NBR con la misma hinchazón de volumen en gasolina, es más rentable que el FKM y exhibe una mínima deterioración cuando se expone a aditivos especiales de aceite. Zetpol resiste el petróleo crudo, el aceite diésel, los inhibidores de corrosión de aminas, el vapor y los ácidos, lo que lo convierte en una excelente opción para piezas moldeadas y mangueras utilizadas en aplicaciones de campo petrolero, tanto de exploración como de producción. Zetpol proporciona un excelente servicio hasta 125°C en combustibles biodiésel a base de grasa animal y grasa vegetal, brindando un servicio superior en mangueras, juntas y sellos utilizados en operaciones automotrices y de vehículos pesados. Finalmente, Zetpol ofrece un excelente servicio en aplicaciones de correas multi-rib y de distribución debido a su rendimiento dinámico a largo plazo, resistencia y resistencia al ozono. Características Principales & Aplicaciones Rendimiento superior en compresión. Flexibilidad a baja temperatura mejorada en comparación con Zetpol 2510.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistente a ácidos	-	-
	Resistente al combustible	-	-
	Resistencia a la gasolina	-	-
	Alta resistencia al calor	-	-
	Resistencia a alta temperatura	-	-
	Resistente al aceite	-	-
	Resistente al ozono	-	-
	Resistente al vapor	-	-
Usos	Aplicaciones automotrices	-	-
	Cinturones/Reparación de cinturones	-	-
		-	-
	Juntas	-	-
	Manguera	-	-
	Aplicaciones de aceite/gas	-	-
	Sellos		

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.948 g/cm³	-	-
Acrilonitrilo combinado	35.0 wt%	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Valor de yodo	mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.