VisiJet® FTI Black

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد VisiJet FTI قطعات پلاستیکی بادوامی را با جزئیات عالی و با وضوح بالا ایجاد می‌کنند که به اندازه کافی محکم برای آزمایش‌های عملکردی و کاربردهای فیت نازک هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم پایان سطح خوب سختی خوب	- - -	- - -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	75 to 82	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	600 to 1000 MPa	87022.8 - 145038.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	13.0 to 25.0 MPa	1885.49 - 3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 to 4.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	600 to 1000 MPa	87022.8 - 145038.0 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	19.0 to 34.0 MPa	2755.72 - 4931.29 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	17 J/m	0.3184 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	84.0 C°	183.2 F°	DMA
دمای تغییر شکل حرارتی	50 C°	122.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.