VisiJet® FTI Red

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد VisiJet FTI قطعات پلاستیکی بادوام با جزئیات عالی و با وضوح بالا ایجاد می کنند که به اندازه کافی برای آزمایش عملکردی و کاربردهای اتصال سریع مقاوم هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم پایان سطح خوب سختی خوب	- - -	- - -
کاربردها	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	قرمز	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	65 to 70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	400 to 600 MPa	58015.2 - 87022.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	8.00 to 18.0 MPa	1160.3 - 2610.68 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	2.0 to 4.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	500 to 700 MPa	72519.0 - 101526.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	16.0 to 22.0 MPa	2320.61 - 3190.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	17 J/m	0.3184 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	77.0 C°	170.6 F°	DMA
دمای تغییر شکل حرارتی	50 C°	122.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.