VisiJet® M3 Techplast

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet Techplast Plastic Material (رنگ خاکستری) یک راه حل اقتصادی برای مدل‌های عمومی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این ماده معمولاً برای الگوهای قربانی برای کاربردهای متعدد ریخته‌گری مستقیم استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب ماده شکل‌دهی الگو	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، فوتوپلیمر جت شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ASTM D4164
محتوای خاکستر	0.010 %	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	866 MPa	125602.91 psi	ASTM D638
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.1 %	-	ASTM D638
استحکام خمشی	28.1 MPa	4075.57 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	46.0 C°	114.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.