VisiJet® M3 X

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ظاهر، احساس و عملکرد پلاستیک ABS قالب‌گیری تزریقی. ایده‌آل برای نمونه‌سازی و ماکت‌های محصول. کاربردهای نهایی که نیاز به چقرمگی شدید و مقاومت در برابر دمای بالا دارند. پرداخت سفید خیره‌کننده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تردی فوق‌العاده بالا مقاومت حرارتی، بالا	- -	- -
کاربردها	شکل‌دهی ماده شکل‌دهی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، فوتوپلیمر جت شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	ASTM D4164

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2170 MPa	314732.46 psi	ASTM D638
استحکام کششی	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.3 %	-	ASTM D638
استحکام خمشی	65.0 MPa	9427.47 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.