VisiJet® PXL

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

خط مواد VisiJet® قابلیت‌های متعددی را برای پاسخگویی به انواع کاربردهای تجاری ارائه می‌دهد. پرینترهای سه بعدی ProJet® x60 شرکت 3D Systems با استفاده از فناوری ColorJet Printing (CJP)، از مجموعه مواد VisiJet® PXL™ برای ساخت مدل‌های مفهومی، مجموعه‌ها و نمونه‌های اولیه قوی، با کیفیت بالا و تمام رنگی، برای تحقق طراحی، ارتباطات پیشرفته و همچنین کاهش هزینه توسعه و تولید استفاده می‌کنند. مدل‌های چاپ شده از حمل و نقل، انرژی، محصولات مصرفی، تفریح، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و سایر بازارهای عمودی بهره می‌برند. قطعات را می‌توان سمباده زد، سوراخ کرد، قلاویز زد، رنگ کرد و آبکاری کرد، که گزینه‌های موجود برای ویژگی‌های قطعه نهایی را بیشتر گسترش می‌دهد. علاوه بر این، مدل‌ها مقاومت در برابر دمای بالایی دارند که برای تولید دیجیتال و کاربردهای قالب‌گیری ایده‌آل است. کامپوزیت برتر ما برای خط تولید VisiJet، ProJet x60 PXL بهترین‌ها را ارائه می‌دهد: سخت‌ترین قطعات، بهترین وضوح، سفیدترین سفیدها، دقت رنگ عالی، هزینه کم در هر قطعه چاپ شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	قابل رنگ‌آمیزی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قطعات مهندسی	-	-
	مواد مدل‌سازی	-	-
	نمونه‌سازی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	آبی	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
	قرمز	-	-
	زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	MPa 9450	psi 1370609.1	-
	MPa 12600	psi 1827478.8	-
	MPa 12900	psi 1870990.2	-
استحکام کششی		-	-
	MPa 14.2	psi 2059.54	-
	MPa 26.4	psi 3829.0	-
	MPa 2.38	psi 345.19	-
ازدیاد طول کششی		-	-
	% 0.23	-	-
	% 0.21	-	-
	% 0.040	-	-
مدول خمشی		-	-
	MPa 7160	psi 1038472.08	-
	MPa 10700	psi 1551906.6	-
	MPa 6360	psi 922441.68	-
استحکام خمشی		-	-
	MPa 31.1	psi 4510.68	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 44.1	psi 6396.18	-
	MPa 13.1	psi 1900.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.