VisiJet® SL Clear

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL Clear ظاهری شبیه پلی کربنات شفافیت کریستالی سفت و بادوام دارای قابلیت USP Class VI قابلیت QuickCast™ برای تولید الگوهای ریخته‌گری دقیق

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خالص/با خلوص بالا سختی، بالا دوام تعریف، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	قطعات شفاف	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	g/cm³ 1.10	-	-
	g/cm³ 1.17	-	-
سختی دورومتر	85	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2560	psi 371297.28	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 52.0	psi 7541.98	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2330	psi 337938.54	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 83.0	psi 12038.15	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 46	ft·lb/in 0.8616	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 51.0	F° 123.8	ASTM D648
	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 70.0	F° 158.0	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.