VisiJet® SL e-Stone

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL e-Stone™ دقت و تکرارپذیری فوق‌العاده کنتراست بالا رنگ هلویی، جایگزین سنگ دندان ایده‌آل برای ترمیم روکش و بریج مدل‌های کار برای چارچوب‌های پارسیل کاربردهای ترموفرمینگ ارتودنسی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای ترموفرمینگ ماده شکل‌دهی حوزه کاربرد دندانپزشکی	- - -	- - -
شکل ظاهری	خامه رنگ طبیعی	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	g/cm³ 1.13	-	-
	g/cm³ 1.19	-	-
سختی دورومتر	80	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1630	psi 236411.94	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 17	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1550	psi 224808.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 57.0	psi 8267.17	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 22	ft·lb/in 0.4121	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 61.0	F° 141.8	ASTM D648
	C° 53.0	F° 127.4	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 60.0	F° 140.0	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.