VisiJet® SL HiTemp

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL HiTemp مقاومت در برابر درجه حرارت بالا تا 130 درجه سانتیگراد + (266 درجه فارنهایت +) شفاف مقاوم در برابر رطوبت و مواد شیمیایی با استحکام بالا خواص پایدار طولانی مدت ایده آل برای تست قطعات زیر کاپوت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	سختی، بالا	-	-
	پایداری خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
کاربردها	لوازم جانبی مهندسی	-	-
	کاربرد مهندسی	-	-
	قطعات زیر کاپوت خودرو	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	1.17 g/cm³	-	-
	1.23 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	86	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3390 MPa	491678.82 psi	ASTM D638
استحکام کششی	66.0 MPa	9572.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3080 MPa	446717.04 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	112 MPa	16244.26 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	26 J/m	0.487 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	130 C°	266.0 F°	ASTM D648
	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D648
	110 C°	230.0 F°	ASTM D648
	57.0 C°	134.6 F°	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای		-	DMA
	62.0 C°	143.6 F°	DMA
	132 C°	269.6 F°	DMA

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.