VisiJet® SL Impact

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL عملکردی مشابه PP/ABS رنگ سفید مات فوق العاده سخت و بادوام ایده آل برای مجموعه های کاربردی چالش برانگیز و کاربردهای سخت تولید مستقیم دسته های کوچک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب دوام سختی خوب	- - -	- - -
کاربردها	لوازم جانبی مهندسی قطعات ماشین/مکانیکی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	g/cm³ 1.12	-	-
	g/cm³ 1.18	-	-
سختی دورومتر	80	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2630	psi 381449.94	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 48.0	psi 6961.82	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 14	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2390	psi 346640.82	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 65	ft·lb/in 1.22	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 47.0	F° 116.6	ASTM D648
	C° 42.0	F° 107.6	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 65.0	F° 149.0	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.