VisiJet® SL Jewel

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL Jewel ریخته گری مستقیم الگوهای جواهرات رنگ آبی با کنتراست بالا کاهش هزینه و سرعت فرآیند با ریخته گری سنگ در جای خود مدل های نیازمند جزئیات بالا وضوح و دقت عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	ماده شکل‌دهی جواهرات قالب/قالب/ابزار	- - -	- - -
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	g/cm³ 1.08	-	-
	g/cm³ 1.18	-	-
سختی دورومتر	72	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1910	psi 277022.58	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 12	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1820	psi 263969.16	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 61.0	psi 8847.32	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 38.0	F° 100.4	ASTM D648
	C° 32.0	F° 89.6	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 58.0	F° 136.4	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.