VisiJet® SL Tough

تولیدکننده	3D Systems	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VisiJet® SL عملکردی مشابه PP/ABS رنگ خاکستری مات با دوام و استحکام ضربه بالا ایده آل برای تست فرم، تناسب و عملکرد الگوهای اصلی برای قالب گیری RTV/سیلیکون

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا دوام	- -	- -
کاربردها	ساخت قالب شکل‌دهی لوازم جانبی مهندسی	- - -	- - -
شکل ظاهری	کدر بودن خاکستری	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	g/cm³ 1.13	-	-
	g/cm³ 1.19	-	-
سختی دورومتر	86	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1890	psi 274121.82	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.0	psi 5946.56	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 18	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1850	psi 268320.3	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 62.0	psi 8992.36	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 44	ft·lb/in 0.8241	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 62.0	F° 143.6	ASTM D648
	C° 54.0	F° 129.2	ASTM D648
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 52.0	F° 125.6	DMA

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.