3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2178

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FC 2178 را می توان با استفاده از مخلوط کن های داخلی استاندارد با خنک کننده آبی یا آسیاب های دو غلتکی با پرکننده ها و مواد استاندارد مورد استفاده در فرمولاسیون های معمول فلوئوروالاستومر ترکیب کرد. مواد "خشک" باید قبل از افزودن به آدامس جویده شده، مخلوط شوند. برای بهترین نتیجه، Dyneon FC 2178 باید چند دقیقه قبل از افزودن مواد خشک مخلوط شده، روی آسیاب نواری شود. پس از مخلوط شدن، مواد ترکیبی مقاومت خوبی در برابر سوختگی و پایداری ذخیره سازی دارند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.80 to 1.90 g/cm³	-	-
حالت در دمای اتاق	جامد	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.