3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FT 2350

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FT 2350 را می توان با استفاده از میکسر های داخلی خنک شونده با آب استاندارد یا آسیاب های دو غلتکی با پرکننده ها و مواد استاندارد مورد استفاده در فرمولاسیون های فلوئوروالاستومر معمولی ترکیب کرد. مواد "خشک" باید قبل از افزودن به صمغ جویده شده مخلوط شوند. برای بهترین نتیجه، Dyneon FT 2350 باید قبل از افزودن مواد خشک مخلوط شده، چند دقیقه روی آسیاب قرار گیرد. پس از مخلوط شدن، مواد ترکیبی دارای مقاومت خوبی در برابر سوختگی و پایداری ذخیره سازی هستند.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.86 g/cm³	-	-
حالت در دمای اتاق	جامد	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.