3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FT 2430

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک تری پلیمر وینیلیدین فلوراید، هگزافلوئوروپروپیلن و اصلاح کننده ویسکوزیته تترافلوئورواتیلن. می توان آن را با استفاده از میکسر های داخلی خنک شونده با آب استاندارد یا آسیاب های دو غلتکی با پرکننده ها و مواد استاندارد مورد استفاده در فرمولاسیون های فلوئوروالاستومر معمولی ترکیب کرد. برای بهترین نتیجه، FT 2430 باید قبل از افزودن مواد خشک مخلوط شده، چند دقیقه روی آسیاب قرار گیرد.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.80 to 1.90 g/cm³	-	-
حالت در دمای اتاق	جامد	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.