3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV 505ESDZ

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dyneon™ THV 505 ESD Z Fluorothermoplastic یک ترکیب فلوئوروپلاستیک انعطاف پذیر است که از تترافلوئورواتیلن، هگزافلوئوروپروپیلن و وینیلیدین فلوراید به شکل پلت تشکیل شده است. این ماده تعادلی از پردازش در دمای پایین، قابلیت اشتعال کم، پایداری حرارتی و قابلیت فرآیند ذوب همراه با خواص اتلاف الکترواستاتیکی را فراهم می کند. می توان از آن برای تهیه قطعات قالب گیری شده و فیلم ها، لوله ها و پروفیل های اکسترود شده استفاده کرد. این ماده برای کاربردهایی که نیاز به اتلاف الکترواستاتیکی، انعطاف پذیری، پردازش در دمای پایین و مقاومت شیمیایی خوب دارند، مفید است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.97 g/cm³	-	ISO 12086
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 527-1
کرنش کششی	310 %	-	ISO 527-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	165 C°	329.0 F°	ISO 12086

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.