3M™ Dyneon™ Fluoroplastic THV 610GZ

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dyneon™ THV 610G Z Fluorothermoplastic نقطه ذوب گریدهای THV را گسترش می دهد تا شامل آن دسته از کاربردهایی شود که نیاز به قابلیت های خدمات دمای بالاتر از آنچه که از سایر گریدهای THV موجود است، دارند. این گرید انعطاف پذیری خوبی در مقایسه با سایر فلوئوروپلاستیک ها ارائه می دهد، اما همانطور که داده های زیر نشان می دهد، سفت تر از سایر گریدهای THV است. این گرید به صورت پلت (علامت G) موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.04 g/cm³	-	ISO 12086
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-1
کرنش کششی	500 %	-	ISO 527-1
مدول خمشی	490 MPa	71068.62 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	185 C°	365.0 F°	ISO 12086

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.