# 3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 8502ESDZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | 3M Advanced Materials Division | **دسته بندی** | PFA |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 8502ESDZ یک ترکیب فلوروترموپلاستیک الکتروستاتیک تخلیه‌کننده است که از یک پلیمر پایه PFA کاملاً فلورینه و یک کربن بلک الکتروکننده تشکیل شده است. این محصول به‌طور خاص برای قالب‌گیری انتقالی توسعه یافته است. ویژگی‌ها تخلیه الکتروستاتیک محدوده دمای خدمات وسیع پردازش: قالب‌گیری انتقالی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کربن سیاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری انتقال رزین | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 2.11 g/cm³ | - | ISO 12086 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 30.0 MPa | 4351.14 psi | ISO 527-1 |
| **کرنش کششی** | 290 % | - | ISO 527-1 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 278 C° | 532.4 F° | ISO 12086 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه حجمی** | ohms·cm | - | DIN IEC 93 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.