3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 2274

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۱۷٪ کک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PTFE - ترکیب پودر ریز برای کاربردهای لوله (17٪ کک) ویژگی ها نوع محصول ویژه برای لوله های رسانای حرارت، به عنوان مثال لوله های غوطه وری پودر PTFE با وزن مولکولی بالا که توسط پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود پرکننده گنجانده شده یک کک سخت است Dyneon™ TF PTFE 2274 گرید توصیه شده برای ساخت لوله های با کیفیت بالا تا RR حدود 300:1 است پردازش با روش های استاندارد اکستروژن خمیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کک، 17% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	لوله‌کشی	-	-
اشکال	پودر	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن رام	-	-
	سینترینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.13 g/cm³	-	ISO 12086
چگالی ظاهری	0.50 g/cm³	-	ISO 60
محتوای آب	%	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار اکستروژن	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D4895

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.