3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 4303

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۱۵٪ الیاف گرافیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

دارای کامپاند PTFE ™Dyneon با 15% گرافیت کامپاند جریان آزاد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف گرافیتی، 15% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری سینترینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.17 g/cm³	-	ASTM D4745-06

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.73 g/cm³	-	ASTM D4894-07
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.3 %	-	ASTM D4894-07
سختی Shore	69	-	DIN 53505

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D4745-06
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ASTM D4745-06

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار قالب‌گیری فشاری	50.0 MPa	7251.9 psi	-
دمای قالب‌گیری فشاری	23 to 26 °C	73.4 - 78.8 F°	-
دمای سینترینگ	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.