3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 6220

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

دارای کامپاند Dyneon™ PTFE پر شده با رنگدانه رسانا کامپاند جریان آزاد، آنتی استاتیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک رنگدانه	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک جریان خوب	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری سینترینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.15 g/cm³	-	ASTM D4745-06
چگالی ظاهری	0.63 g/cm³	-	ASTM D4894-07
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	3.0 %	-	ASTM D4894-07
سختی Shore	64	-	DIN 53505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.5 MPa	4423.66 psi	ASTM D4745-06
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D4745-06

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار قالب‌گیری فشاری	35.0 MPa	5076.33 psi	-
دمای قالب‌گیری فشاری	23 to 26 °C	73.4 - 78.8 F°	-
دمای سینترینگ	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.