# 3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 7921

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | 3M Advanced Materials Division | **دسته بندی** | PTFE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویژگی‌ها: ترکیب PTFE با 1% رنگدانه سفید. ترکیب با جریان پایین.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | رنگدانه (1%) | - | - |
| **ویژگی‌ها** | جریان پایین | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری فشاری<br>سینترینگ | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 2.18 g/cm³ | - | ASTM D4745-06 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| چگالی ظاهری | 0.40 g/cm³ | - | ASTM D4894-07 |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | 2.6 % | - | ASTM D4894-07 |
| سختی Shore | 64 | - | DIN 53505 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی | 31.0 MPa | 4496.18 psi | ASTM D4745-06 |
| ازدیاد طول کششی | 320 % | - | ASTM D4745-06 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| فشار قالب‌گیری فشاری | 35.0 MPa | 5076.33 psi | - |
| دمای قالب‌گیری فشاری | 23 to 26 °C | 73.4 - 78.8 F° | - |
| دمای سینترینگ | C° | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.