3M™ Dyneon™ PTFE TF 2021Z

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پودر ریز PTFE برای نوار آب بندی رزوه ای غیر تف جوشی، آب بندی اتصالات و کاربردهای لوله ویژگی ها مطابق با طبقه بندی ASTM D 4895-04 نوع I، درجه 1، کلاس B. ™3M Dyneon™ PTFE Paste TF 2021Z درجه ترجیحی برای نوارهای آب بندی رزوه ای غیر تف جوشی، آب بندی اتصالات منبسط شده و لوله ها است. پودر PTFE با وزن مولکولی بالا تولید شده توسط پلیمریزاسیون امولسیونی درجه پودر ریز برای نسبت های کاهش کم تا متوسط ارائه نسبت کشش بالا درجه محصول با فشار اکستروژن و سطح استحکام سبز کمتر از 3M Dyneon™ PTFE Paste TF™ 2025Z. پردازش با روش های استاندارد اکستروژن خمیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
	نوار	-	-
	لوله‌کشی	-	-
اشکال	خمیر	-	-
	پودر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن رام سینترینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.15 g/cm³	-	ISO 12086
چگالی ظاهری	0.47 g/cm³	-	ISO 60
میانگین اندازه ذرات	510 µm	20.08 mil	ISO 13320

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فشار اکستروژن	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D4895
نسبت کاهش	20-500:1	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.0 MPa	4931.29 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	380 %	-	ISO 527-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.