3M™ Dyneon™ PTFE TF 9201Z

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی ها PTFE بکر با وزن مولکولی پایین (تخریب نشده). ذرات آگلومره. به راحتی هنگام ترکیب شدن در ماتریس های دیگر، از هم جدا می شوند. مطابق با FDA تا 20٪ وزنی در فرمولاسیون های پلیمری. به عنوان یک افزودنی پلیمری استفاده می شود برای: بهبود خواص نچسب. کاهش ضریب اصطکاک. افزایش مقاومت در برابر سایش مواد ماتریس.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا وزن مولکولی پایین	- -	- -
کاربردها	افزودنی تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA رتبه‌بندی نامشخص	-	-
اشکال	تجمع پودر	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی ظاهری	0.35 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133
میانگین اندازه ذرات	6.0 µm	0.2362 mil	ISO 13320
اندازه ذرات	200 nm	-	ISO 13321
سطح ویژه	10 m²/g	-	ISO 9277

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	330 C°	626.0 F°	ISO 12086

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.